

ダイライト が提案する濃硫酸専用仕様 濃硫酸用タンクはダイライトSA型

安心、安全を第一に設計しています

特長

- 1990年の消防法改正（濃硫酸が危険物より除外）直後から濃硫酸用仕様として販売
- エア抜きダクトが下まで伸び、ミスト拡散防止等安全性を向上
- 補強枠は安全性考慮し使用環境に影響されにくいSUS304製側面全面仕様を標準装備



※SS製補強枠の場合 SUS製に比べて耐食性に劣ります

■ご注意

水張りテストに使用した水は完全に除去し、拭き取ってください。水分が残っていると、硫酸充填時に発熱し、タンクが溶融、変形する恐れがあります。

■規格表（単位：mm）（寸法公差 ± 1.5%）

標準耐震係数 = 0.6G

容量 (L)	1,000	1,500	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000	40,000	50,000
外径	1,060	1,275	1,410	1,620	1,800	1,800	2,000	2,145	2,335	2,585	2,850	2,900	2,970	3,315
直胴部高さ	1,255	1,395	1,555	1,650	1,810	2,080	2,150	2,540	2,675	3,180	3,600	5,000	6,235	6,200
全高	≒1,494	≒1,740	≒1,933	≒2,100	≒2,117	≒2,398	≒2,521	≒2,926	≒3,055	≒3,610	≒3,975	≒5,430	≒6,675	≒6,600
天板マンホール	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485	φ485
枠付質量 (kg)	≒126	≒160	≒190	≒225	≒315	≒350	≒400	≒575	≒675	≒945	≒1,140	≒1,895	≒2,645	≒3,150
備考	SUS製補強枠付													

※本カタログに記載する寸法、質量等は性能向上のため、予告なく変更することがあります。最新は弊社ホームページをご参照ください。

D ダイライト株式会社 <https://www.dailite.co.jp>

- 東京本社 〒108-6030 東京都港区港南 2-15-1(品川インターシティA棟 30階)
TEL. 03-5461-7881(代) / FAX. 03-5461-8815
E-mail: tank@dailite.co.jp
- 大阪支店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-1-3(ノースゲートビルディング 17階)
TEL. 06-6453-1333(代) / FAX. 06-6453-1335
E-mail: osaka@dailite.co.jp
- 名古屋営業所 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 1-19-30(マザックアートプラザ 16階)
TEL. 052-979-2010(代) / FAX. 052-979-2012
E-mail: nagoya@dailite.co.jp
- 仙台営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 3-1-1(仙台ファーストタワー 10階)
TEL. 022-265-3531(代) / FAX. 022-265-3546
E-mail: sendai@dailite.co.jp
- 福岡営業所 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 7-21(紙与博多中央ビル 9階)
TEL. 092-413-7610(代) / FAX. 092-413-7611
E-mail: fukuoka@dailite.co.jp
- 本社工場 〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台 4-4
TEL. 0297-64-1001(代) / FAX. 0297-64-7555

●お問い合わせ